JOKERFARB-STZ

FARBA SILIKATOWA FASADOWA

* wysoce paroprzepuszczalna
* gotowa do użycia
* na podłoża mineralne
* biała lub w kolorach
* odporna na warunki atmosferyczne
* stosowana na zewnątrz budynków

Data aktualizacji: 2019-12-18

ZASTOSOWANIE: JOKERFarb-STZ jest farbą silikatową przeznaczoną do malowania podłoży mineralnych takich, jak tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne. Służy również do malowania surowych powierzchni wykonanych z betonu, a także cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Mineralne tynki cienkowarstwowe można malować farbą silikatową JOKERFarb-STZ już na trzeci dzień od ich położenia. JOKERFarb-STZ nadaje się również do renowacyjnego malowania powierzchni pokrytych wcześniej farbami silikatowymi. Farbę można stosować na zewnątrz oraz wewnątrz budynków. Biała lub w kolorach.

WŁAŚCIWOŚCI: JOKERFarb-STZ to najnowszej generacji farba silikatowa, wykonana na bazie potasowego szkła wodnego z dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy i środków chemicznych. Farba JOKERFarb-STZ reaguje chemicznie z podłożem w procesie sylifikacji, wnikając w jego strukturę. Tworzy powłokę matową, gładką, bez marszczeń i spękań, odporną na zabrudzenia. Jest paro przepuszczalna, zapewnia swobodny transport pary wodnej i oddawanie wilgoci przez materiał, na którym farba została zastosowana. Dodatki hydrofobowe chronią malowane podłoże przed wilgocią przenikającą z zewnątrz. JOKERFarb-STZ ma bardzo dobre właściwości kryjące i doskonale oddaje fakturę malowanych powierzchni. Farba ta jest odporna na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkie rodzaje agresywnych składników zawartych zarówno w podłożu, jak i w środowisku naturalnym.

PRZYGOTOWANIE FARBY: Farba silikatowa JOKERFarb-STZ dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy bezwzględnie przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbę można rozcieńczać, zwłaszcza w przypadku prowadzenia prac w temperaturach podłoża lub otoczenia zbliżonych do maksymalnej dopuszczalnej (+25°C). Do rozcieńczania należy używać preparatu JOKERGrunt-ST. Na opakowanie 10 litrowe można dodać maksymalnie 0,5 litra preparatu. Przyjęte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej malowanej powierzchni. Do ostatecznego malowania należy stosować farbę w postaci nierozcieńczonej.

SPOSÓB UŻYCIA: Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwę farby JOKERFarb-STZ. Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, jednokrotnie lub dwukrotnie w zależności od chłonności i struktury podłoża. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną powierzchnię należy prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię "mokre na mokre"), unikając przerw w pracy i nie dopuszczając do malowania już częściowo wyschniętej farby. Malowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin.

UWAGA: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania następuje w sposób naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoża. Malowanie powierzchni różniących się między sobą fakturą i parametrami technicznymi może powodować efekt różnych odcieni danego koloru farby. Z chemicznego punktu widzenia powłoka z farby silikatowej po wyschnięciu jest nie do usunięcia, bez ryzyka uszkodzenia podłoża. Dlatego też należy dokładnie zabezpieczyć wszystkie elementy znajdujące się w pobliżu malowanej powierzchni, np. szyby, stolarkę okienną i drzwiową, obróbki blacharskie i inne elementy wykończeniowe.

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

NORMA ZUŻYCIA: Przy dwukrotnym malowaniu, średnio zużywa się 0,30 l/m^2 farby. W praktyce zużycie zależne jest od grubości nakładanej warstwy farby oraz od chłonności i faktury podłoża. W związku z tym zalecamy dokładne jego określenie na podstawie próby.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT: Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).

Chronić przed przegrzaniem. Chronić przed mrozem.

OPAKOWANIA: Wiaderka 5 litrów, paleta 72 szt. 360 litrów, Wiaderka 10 litrów, paleta 44 szt. 440 litrów.

OKRES PRZYDATNOŚCI: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DATA PRODUKCJI/BARWA: podane na opakowaniu

Dane techniczne	
Skład	Potasowe szkło wodne z dodatkiem wypełniaczy i środków chemicznych
Gęstość	około 1,5 g/cm^3
Stopień połysku	matowy
Rozcieńczanie, czyszczenie narzędzi	Woda
Średnie zużycie	około 0,30 l/m^2 (przy dwukrotnym malowaniu)
Temperatura stosowania	+8°C do +25°C
Nanoszenie	Pędzel, wałek malarski, natrysk
Czas wysychania powłoki w temp. (20±2)°C i wilgotności względnej powietrza (55 ± 5)%	od 2 - 6 godzin
Nakładanie kolejnej warstwy	Po około 6 godzinach
LZO	Kategoria A/c produkt zawiera poniżej 40 g/l LZO
Specyfikacja techniczna	PN-C-81913:1998
	EN 1062-1:2004
	ETA 15/0007 z dnia 13/01/2015
	ETA 17/0555 z dnia 05/09/2017

ARSANIT Sp. z o.o. | ul. Obwodowa 17, 41-100 Siemianowice Śląskie | tel. +48 (32) 608 46 05 | fax +48 (32) 608 46 04 | e-mail: biuro@arsanit.pl | www.arsanit.pl