SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
ARSANIT 145

2025-03-25_PL



Do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach ociepleń ARSANIT na styropianie lub na wełnie

Cechy produktu:	• Wodoodporna • Mrozoodporna • Alkalioodporna
Skład:	Włókno szklane
Sposób użycia:	SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO **ARSANIT 145** jest przeznaczona do stosowania jako materiał zbrojący w systemach izolacji cieplnej (ETICS). Wykonywanie warstwy zbrojonej: płyty z wełny mineralnej wstępnie przeszpachlować cienką warstwą kleju mocno dociskając pacą. Zaprawę nałożyć na powierzchnię płyty styropianowej lub z wełny mineralnej przeciągnąć pacą zębatą przyłożyć pas siatki zbrojącej i równo zaszpachlować do całkowitego jej pokrycia. Pasy siatki zbrojącej powinny być układane z zakładem ok. 10 cm. Warstwa zbrojona pojedynczą siatką powinna mieć grubość 3-5 mm.
Przechowywanie:	Siatka powinna być przechowywana w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od urządzeń grzejnych, w sposób zapewniający niezmienność właściwości technicznych wyrobu. Należy przechowywać siatkę w pozycji pionowej. UWAGA: Nie wolno narażać siatki na bezpośrednie nasłonecznienie i działanie czynników atmosferycznych.
Bezpieczeństwo:	Stosować ochronę skóry i oczu. W przypadku kontaktu ze skórą – umyć zabrudzoną skórę wodą z mydłem, spłukać dokładnie wodą, w przypadku pojawienia się podrażnienia skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu z oczami – przepłukać oczy przez kilkanaście minut (ok. 15) dużą ilością wody, trzymając powieki szeroko rozwarte. Unikać silnego strumienia ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki. W przypadku wystąpienia podrażnień natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Parametry techniczne:

Zawartość popiołu, %	81,2 ± 4%
Ciepło spalania, MJ/kg	≤ 7,30
Wielkość oczek w świetle, mm	(4,0 x 4,5) ± 0,5
Masa powierzchniowa, g/m^2	145 (-0+10)%
Szerokość rolki, m	1,1 ± 1%
Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm - w stanie dostawy -po przechowywaniu w roztworze alkalicznym	 ≥ 40 ≥ 20
Wytrzymałość względna, % wytrzymałość w stanie dostawy odniesiona do wytrzymałości po przechowywaniu w roztworze alkalicznym	 ≥ 50
Wydłużenie, % - w stanie dostawy -po przechowywaniu w roztworze alkalicznym	 ≤ 5,0 ≤ 3,0
Długość rolki	50 mb
Opakowanie	55 m^2 (rolka)
Pakowanie	33 rolki / ilość na palecie 1815 m^2