



Arte-Tynk nanoSN

MODELOWANY TYNK NANOSILIKONOWY

2026-05-11_PL

- do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
- idealna imitacja betonu architektonicznego
- do kreatywnego kształtowania efektownych struktur
- do imitacji cegły i ryfli, deski czy trawertynu
- paroprzepuszczalny
- ochrona mikrobiologiczna
- atrakcyjna kolorystyka

ZASTOSOWANIE:

Tynk nanosilikonowy ArteTynk-nanoSN to stylizowany, dekoracyjny tynk strukturalny, przeznaczony do ręcznego wykonywania imitacji powierzchni betonu architektonicznego, gładkich drobnoziarnistych wypraw oraz innych struktur indywidualnie modelowanych. Może być stosowany na wszelkich równych i nośnych podłożach mineralnych, takich jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton itp. po 28 dniach od ich wykonania, oraz jako wyprawa tynkarska na warstwach zbrojonych siatką w systemach ociepleń ARSANIT.

WŁAŚCIWOŚCI:

Tynk nanosilikonowy ArteTynk nanoSN to gotowy do użycia tynk o konsystencji pasty. Jest on wydajny, wygodny i łatwy w użyciu. Tynk silikonowy tworzy powłokę przepuszczalną dla pary wodnej, hydrofobową, zabezpieczoną przed rozwojem grzybów i glonów – dzięki innowacyjnej technologii substancji aktywnej zamkniętych w kapsułkach. Charakteryzuje się on dużą odpornością na uszkodzenia i warunki atmosferyczne. Arte-Tynk-nanoSN jest tynkiem wierzchnim z technologią nano, drobnoziarnisty, do indywidualnego modelowania. Kolorystyka tynków nanosilikonowych Arte-Tynk nanoSN przedstawiona jest w PALECIE BARW ARSANIT. Na życzenie klienta dostępna także inna kolorystyka (NCS, RAL itp.).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być mocne i równe, oczyszczone z kurzu, wapna, tłuszczu, brudów, olejów, wosków, resztek farby kredowej, wapiennej, emulsyjnej i olejnej. Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności należy usunąć, a ubytki uzupełnić stosując np. zaprawę klejową. Przed nałożeniem tynku niezależnie od rodzaju podłoża, należy wykonać techniką malarską warstwę kontaktową z masy podkładowej Arte-Grunt, celem uzyskania odpowiedniej warstwy przyczepnej. Zaleca się stosowanie podkładu tynkarskiego w kolorze zbliżonym do koloru tynku. Przy zastosowaniu fugi lub Boni pozornej zalecane zastosowanie JOKERFarb nanoSN.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Masa jest gotowa do użycia. Przed rozpoczęciem prac produkt należy bardzo dokładnie przemieszać przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła.

Produkt pozwala na kreowanie różnego rodzaju efektów takich jak:

- efekt gładki, (zalecany MD 1.0)
- efekt nakładany natryskowo, (zalecany MD 1.0)
- efekt przestrzenny dwukolorowy, (zalecany MD 0.5)
- efekt deski, (zalecany MD 0.5)
- efekt betonu, (zalecany MD 0.5)
- efekt piaskowca, (zalecany MD 1.0)
- efekt trawertynu, (zalecany MD 0.5)
- efekt cegły gładki, (zalecany MD 1.0)
- efekt cegły rustykalnej, (zalecany MD 0.5)

WYKONANIE:

W celu wykonania odpowiedniego efektu struktury, skontaktuj się z Instruktorem Szkoleniowym lub Doradcą Technicznym, którzy pomogą dobrać odpowiednie materiały i techniki oraz zapoznać się z Instrukcją wykonania danego efektu.

UWAGA: Produkt należy nakładać w temperaturze podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C oraz przy wilgotności powietrza nie przekraczającej 75%. W warunkach podwyższonej wilgotności i niskiej temperatury (około +5°C) czas wiązania tynku może ulec wydłużeniu. W czasie wysychania tynku +5°C do +25°C (także w nocy). Podwyższona wilgotność w nocy może pogorszyć właściwości. Nie nakładać na nagrzane podłoże. Nie nakładać na powierzchnie poziome z których odpływ wody opadowej jest utrudniony. Elementy cokołowe odpowiednio uszczelniać przeciw wodzie rozbrzygowej.

Celem uniknięcia różnic barw przy aplikacji kolorowych tynków silikonowych, należy nakładać na jedną powierzchnię, tynki o tej samej dacie i partii produkcji. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Produkt wymaga od wykonawcy konkretnych umiejętności z zakresu aplikacji tego typu materiałów.

Efekt końcowy wykonanej dekoracji uzależniony jest od umiejętności wykonawcy.

W trakcie pracy oraz podczas wysychania tynku należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru, działania deszczu. Chronić tynk do momentu jego pełnego związania za pomocą plandek lub gęstej siatki osłonowej. Niedostosowanie się do zaleceń, złe przygotowanie podłoża lub błędna aplikacja tynku może prowadzić do powstania trwałych różnic kolorystycznych na powierzchniach wyprawy (przebarwienia, wykwyty), a w skrajnych przypadkach do obniżenia jej trwałości. Tynk uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac.

Przed użyciem tynku należy sprawdzić kolor na niewielkiej powierzchni przeznaczonej do tynkowania. Po akceptacji koloru produkt można stosować na całej powierzchni. Zastrzeżenia dotyczące koloru zgłoszone po zużyciu wybarwionego produktu nie są uwzględniane.

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:

Faktura typu „modelowana”

Przeciętne zużycie tynku na 1m² wynosi od 2 do 4 kg.

W zależności od wykreowanego wzoru.

Dostępny w dwóch wariantach:

MD 0,5 – maksymalne uziarnienie 0,5 mm

MD 1,0 – maksymalne uziarnienie 1,0 mm

NARZĘDZIA:

Wiertarka z mieszadłem, gładka paca stalowa wenecka i plastikowa z wygiętymi rogami, wałki kolczaste. Narzędzia należy umyć wodą, bezpośrednio po pracy.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

ArteTynk-nanoSN należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w temperaturze dodatniej. Chronić przed wilgocią i mrozem.

Okres przydatności wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DATA PRODUKCJI/BARWA/GRANULACJA: podane na opakowaniu.

OPAKOWANIA:

Wiadro 25 kg, paleta 24 wiadra, 600 kg

DANE TECHNICZNE:

Skład	Mieszanka żywic silikonowych, dodatków hydrofobizujących, wypełniaczy mineralnych, środków odpylających i konserwujących
Gęstość	1,57 – 1,87 kg/dm ³
Uziarnienie	MD 0.5 mm MD 1.0 mm
Temperatura stosowania	+5°C do +25°C
Czas wstępnego przesychania	ok. 15 min.
Odporność na deszcz	po ok. 24 godz.
Czas całkowitego wyschnięcia	od 12 – 48 godz.
Przepuszczalność pary wodnej Sd (m), kategoria	V ₂
Absorpcja wody W, w (kg/m ² ·h ^{0,5}), kategoria	W ₂
Przyczepność do podłoża betonowego, w [MPa]	≥ 0,3
Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu EPS, w [MPa]	≥ 0,08
Przewodność cieplna, λ _{10, dry} w [W/(m·K)], wartość tabelaryczna EN 1745	0,76
Kolor	wg systemu ARSANIT
Reakcja na ogień (składnik systemu) THERMA+DUO	Euroklasa wg EN 13501-1 B-s1, d0

Arte-Tynk nanoSN jest składnikiem: Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków:

Nazwa systemu	Specyfikacja techniczna
THERMA+DUO	KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ICIMB-KOT-2018/0047 wydanie 3