



THERMATYnk-A

STRUKTURALNY TYNK AKRYLOWY

2026-01-26_PL

- możliwość aplikacji maszynowej do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz wysoka elastyczność i odporność mechaniczna
- odporny na warunki atmosferyczne
- wysoka trwałość koloru
- dostępny w pełnej palecie barw

ZASTOSOWANIE:

Tynk akrylowy **THERMATYnk-A** to cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk strukturalny, przeznaczony do ręcznego wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Stosowany jest na wszelkich równych podłożach mineralnych, takich jak: gips, płyty gipsowo-kartonowe, beton i innych.

WŁAŚCIWOŚCI:

Tynk akrylowy **THERMATYnk-A** to gotowy do użycia tynk o konsystencji pasty, na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych. Jest on wydajny, wygodny i łatwy w użyciu. Tynk akrylowy tworzy powłokę przepuszczalną dla pary wodnej, hydrofobową, zabezpieczoną przed rozwojem grzybów i glonów. Charakteryzuje się on dużą odpornością na uszkodzenia, mycie, szorowanie i warunki atmosferyczne. Kolorystyka tynków akrylowych **THERMATYnk-A** przedstawiona jest w PALECIE BARW ARSANIT.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być mocne i równe, oczyszczone z kurzu, wapna, tłuszczu, brudu, olejów, wosków, resztek farby kredowej, wapiennej, emulsyjnej i olejnej. Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności należy usunąć, a ubytki uzupełnić stosując np. zaprawę klejową. Przed nałożeniem tynku niezależnie od rodzaju podłoża, należy wykonać techniką malarską warstwę kontaktową z masy podkładowej THERMAGrunt-AM, celem uzyskania odpowiedniej warstwy przyczepnej. Zaleca się stosowanie podkładu tynkarskiego w kolorze zbliżonym do koloru tynku.

PRZYGOTOWANIE:

Tynk akrylowy **THERMATYnk-A** oferowany jest w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno łączyć go z innymi materiałami, zagęszczać czy rozcieńczać. Po otwarciu wiaderka całość tynku należy dokładnie wymieszać celem uzyskania jednolitej konsystencji.

WYKONANIE:

Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nałożyć tynk akrylowy **THERMATYnk-A** o grubości ziarna kruszywa (grubość warstwy = grubość ziaren), przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar produktu należy ściągnąć z powrotem do wiadra i ponownie wymieszać. Otrzymana powierzchnię fakturuje się przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego.

Dla tynku o strukturze baranka-ruchami okrężnymi.

Dla tynku o strukturze kornika-ruchami pionowymi, poziomymi lub okrężnymi, w zależności od oczekiwanego efektu.

Czas otwarty tynku (między nałożeniem i jego zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. W czasie tynkowania i wysychania tynku, należy chronić tynkowaną powierzchnię przed słońcem, wiatrem oraz deszczem. Metodą prób należy określić maksymalną powierzchnię tynku możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (nałożenie i zatarcie) dla aktualnych warunków pogodowych.

Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia nałożonej warstwy przed nałożeniem następnej. W innym przypadku miejsce połączeń dwóch warstw będzie widoczne. Przerwy w pracy należy odpowiednio zaplanować (np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.). Czas schnięcia wykonanego tynku zależy od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza i waha się od 12 do 48 godzin. W warunkach podwyższonej wilgotności i niskiej temperatury (około +5°C) czas wiązania tynku może ulec wydłużeniu. W czasie nakładania i wysychania tynku akrylowego **THERMATYnk-A** temperatura otoczenia powinna wynosić +5°C do +25°C (także w nocy).

UWAGA: Celem uniknięcia różnic barw przy aplikacji kolorowych tynków akrylowych, należy nakładać na jedną powierzchnię, tynki o tej samej dacie i partii produkcji.

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

ZUŻYCIE:

BARANEK	ZUŻYCIE	KORNIK	ZUŻYCIE
1,0 mm	2,0 kg/m ²	-----	-----
1,5 mm	2,5 kg/m ²	1,5 mm	2,5 kg/m ²
2,0 mm	3,0 kg/m ²	2,0 mm	3,0 kg/m ²
2,5 mm	3,5 kg/m ²	2,5 mm	3,5 kg/m ²

NARZĘDZIA:

Wiertarka z mieszadłem, gładka paca stalowa i plastikowa. Narzędzia należy umyć wodą, bezpośrednio po pracy.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

THERMATYnk-A należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w temperaturze dodatniej. Chronić przed wilgocią i mrozem.

Okres przydatności wynosi 24 miesiące od daty produkcji.

DATA PRODUKCJI/BARWA/GRANULACJA: podane na opakowaniu.

OPAKOWANIA:

Wiadro 25 kg, paleta 24 wiadra, 600 kg

DANE TECHNICZNE:

Skład:	Wodna dyspersja mieszaniny syntetycznej akrylowej, dodatków hydrofobizujących, wypełniaczy mineralnych, środków odpowietrzających i konserwujących
Gęstość:	1,7 – 1,9 kg/dm ³
Uziarnienie:	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5
Temperatura stosowania:	+5°C do +25°C
Czas wstępnego przesychania:	ok. 15 min.
Odporność na deszcz:	po ok. 24 godz.
Czas całkowitego wyschnięcia:	od 12 – 48 godz.
Przepuszczalność pary wodnej (dla 2,5 mm grubości warstwy)	S _D ≤ 2 m 0,40 (Równoważnik grubości powietrza S _D)
Wodochłonność (po 24h)	≤ 0,45 kg/m ²
Przyczepność do podłoża	≥ 0,5 MPa
Przyczepność międzywarstwowa po starzeniu	≥ 0,08 MPa
Kolor	wg systemu ARSANIT
Reakcja na ogień (składnik systemu) THERMA+ (EPS) THERMA+W (MW)	Euroklasa wg EN 13501-1 B-s1, d0 A2-s1, d0

THERMATYnk-A jest składnikiem: Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS):

Nazwa systemu	Specyfikacja techniczna
THERMA+	Europejska Ocena Techniczna ETA 15/0007 z dnia 08/09/2025

THERMATYnk-A jest składnikiem: Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków:

Nazwa systemu	Specyfikacja techniczna
THERMA+DUO	KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ICIMB-KOT-2018/0047 wydanie 3