



THERMO ACUSTIK PODŁOGA

40

2026-07-31_PL

- Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_0 \leq 0,045$ [W/(m·K)]
- Klasa reakcji na ogień Klasa E
- Wymiary płyt 1000 x 500 mm
- Krawędzie proste
- Typ EPS T

ZASTOSOWANIE:

Izolacja cieplna i akustyczna stropów między kondygnacyjnych od dźwięków uderzeniowych
Izolacja warstwy układanej pod podkładem podłogowym w podłogach pływających
Izolacja do każdego budynku mieszkalnego, jak i użyteczności publicznej np.: przedszkolach, szkołach, szpitalach, biurach, hotelach itp.
Izolacja termiczna stropów nad nieogrzewanymi pomieszczeniami
Izolacja akustyczna podłóg pływających

WŁAŚCIWOŚCI PŁYT STYROPIANOWYCH

Kod oznaczenia wyrobu wg specyfikacji technicznej EPS-EN 13163-T(1)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(5)-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-SD20-CP3		
WŁAŚCIWOŚCI	KLASA LUB POZIOM	WYMAGANIE
Grubość	T(1)	-5 % / +15 %
Długość	L(3)	± 3 mm
Szerokość	W(3)	± 3 mm
Prostokątność	Sb(5)	± 5 mm/m
Płaskość	P(5)	≤ 5 mm
Wytrzymałość na zginanie	BS50	≥ 50 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych (23°C, 50% wilgotności względnej)	DS(N)5	± 0,5 %
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności (48h, 70°C)	DS(70,-)3	≤ 3 %
Zmniejszenie poziomu uderzeniowego dźwięku	ΔLw	33 dB
Szywność dynamiczna	SD20	≤ 20 MN/m³
Ściśliwość	CP3	≤ 2 mm dla $d_L < 35$ mm ≤ 3 mm dla $d_L \geq 35$ mm
Obciążenie użytkowe na warstwie wyrównawczej	---	≤ 4,0 kPa
Reakcja na ogień	Euroklasa	E
Współczynnik przewodzenia ciepła	λ_0	≤ 0,045 [W/(m·K)]
Opór cieplny	R_0	≥ 0,85 m²·K/W

PAKOWANIE:

Grubość płyty nieobciążonej / obciążonej [mm]	43/40
Ilość płyt w paczce [szt.]	13
Objętość paczki [m³]	0,280
Powierzchnia krycia [m²]	6,50

UWAGA:

Grubość płyt w każdym opakowaniu należy odczytać z oznaczenia na górnej krawędzi paczki (GR mm).

PAKOWANIE I PRZECZYSZCZANIE:

Płyty styropianowe dostarczane są w oryginalnych opakowaniach zawierających etykietę ze szczegółową informacją o wyrobie. Należy je przechowywać zabezpieczając przed uszkodzeniami mechanicznymi i oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Wierzchnia warstwa styropianu może ulec utlenieniu w przypadku długotrwałego działania promieni UV.

UWAGA:

Nie stosować płyt styropianowych w bezpośrednim kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi (aceton, benzen, nitro) oraz materiałami, które je zawierają.

WYKONANIE:

Wykonanie izolacji termicznej podłóg i stropów: podłoże powinno być równe i suche. Podłogi na gruncie wymagają zastosowania izolacji przeciwwilgociowej (papa podkładowa, folia PE, bitum, wodorozcieńczalne masy uszczelniające). Na stropach między kondygnacyjnych stosować warstwę rozdzielczą z folii PE. Układanie płyt rozpocząć od narożnika i układać pierwszy rząd dociskając do ściany. Następnie układać kolejne rzędy z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Po ułożeniu ciągłej izolacji cieplnej w jednej lub więcej warstwach rozłożyć na niej folię PE grub. min 0,2 mm, aby zabezpieczyć płyty przed wilgocią i penetrowaniem masy podkładu (wylewki) pomiędzy szczeliny płyt styropianowych. Minimalna grubość podkładu podłogowego z zaprawy cementowej powinna wynosić 40 mm. Zaleca się stosowanie siatki zbrojeniowej. Podkład podłogowy oddzielić od elementów pionowych paskami styropianu grubości, co najmniej 10 mm. W przypadku stosowania wodnego ogrzewania podłogowego, instalację montować odpowiednimi klipsami na płytach, na których jest już rozłożona folia PE. Grubość warstwy wylewki należy zwiększyć o średnicę zewnętrzną rur ogrzewania podłogowego.